

■ Leistungsverzeichnis / Spezifikation

**BesFix© Verrödelungstau**

Pos: ..... m BesFix© Verrödelungstau zur Befestigung von BesTec®, ArmaFlor®, BesTex®, Composit® und AquaGreen® Produkten

**Technische Daten:**

Farbe: schwarz (UV-stabilisiert)  
 Breite: 22 bis 12,6 mm  
 Länge: 75 bis 1500 mm  
 Material: PP (Polypropylen)  
 Einsatztemperatur: -40°C bis +85°C  
 Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette, Chlor, Lösungsmittel

mm	Gewicht pro Meter	Ausführung	Bruchlastgrenze	Länge / Rolle	Verwendung für
3	4,7 g	T8	150 kg	200 m	AquaGreen® Schwimmende Tauchwand, ArmaFlor® Faschinen
4	6,6 g	T8	188 kg	200 m	BesTec® Steinwalzen / Steinkammermatten, AquaGreen® Schwimmende Röhrichtdecken / Schwimmkampen
5	9,3 g	T8	250 kg	200 m	BesTec® Steinwalzen / Steinkammermatten / Kammerdeckwerke und Sonderausführungen von BGS-Produkten

**Test und Abnahme:**

Der Nachweis des gelieferten BesFix© Verrödelungstaus hat durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 50 049 2.1/EN 10 204 und durch Vorlage des Originallieferscheines bei der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Liefernachweis:

**BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH** · Dorfstraße 120 · 25499 Tangstedt  
 Tel.: 04101 – 48 00 88 · Fax: 04101 – 48 00 91 · E-Mail: bgs@bestmann-green-systems.de